

Ankermortel (2 componenten)

Samenstelling:

- Kwartszand 0/0, 8 mm
- Mortel supplement
- Bindmiddel volgens DIN EN 197

Kleur: grijs

Verpakkingsmaat:

Een emmer met 2 verpakkingen droge component en 2 flacons met een vloeibare component.

Hoeveelheid:

Het mengen van de droge component met de vloeibare component , geeft ruim 3 liter (of 6 kg) verse mortel.

Bijzonderheden:

- Toegepast vorst- en water bestendig
- Druksterkte 27 N/mm² (na 28 dagen)
- Goed geschikt voor toepassing in een mortelpistool

Verwerken:

De vloeistof moet voor het mengen goed geschud worden.

Meng de droge en vloeibare component in de boven genoemde hoeveelheid met een mixer.

Meng slechts de hoeveelheid mortel die u binnen 1 uur kunt gebruiken.

Vul de gaten of voegen door middel van een mortelpistool.

Houdt rekening met een minimale temperatuur van +5° C voor het verwerken van de ankermortel en de temperatuur van de muur.

Bewaar advies:

Het materiaal moet in een droge en vorstvrije omgeving bewaard worden.

De houdbaarheid bedraagt 6 maanden

Veiligheidsvoorschrift:

Het is mogelijk om een gedetailleerde overzicht met de materiaal specificaties bij ons op te vragen.

Opmerking:

De technische gegevens zijn gebaseerd op eerder gewonnen kennis en ervaring. Een grote aantal diverse factoren kunnen het gebruik van dit product beïnvloeden, daarom is de gebruiker geadviseerd om zelf testen uit te voeren. Raadpleeg hiervoor de algemeen bekende regels voor het werken in de bouw. Deze technische informatie verstrekt geen garantie voor de eigenschappen en het toepassen van dit product, een claim voor aansprakelijkheid is niet mogelijk. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten om te voldoen aan alle bestaande wet- en regelgevingen. Wij behouden het recht om de technische kenmerken van het product en de verpakking hiervan te veranderen, zonder dat voorafgaande kennisgeving nodig is. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

 0790		
ABC ADAMAS GmbH Tingietersstraat 20, 8601 WJ, Sneek NL No. 90006		
EN 998-2:2016 Ankermortel Ontworpen voor algemene toepassing als mortel voor gebruik in elementen die onderworpen zijn aan structurele belasting.		
Druksterkte	EN	>25 N/mm ²
Chloridegehalte	EN	< 0.07 % Cl
Hechtsterkte	EN	>0.15 N/mm ²
Wateropname	EN 1015-	<0.05 kg/(m ² .min ^{0.5})
Warmtegeleiding	EN 998-2	P=50% 0.82 [W/(m.K)] P=90% 0.89 [W/(m.K)]
Soortelijk gewicht	EN 1015-	2050kg/m ³
Dampdoorlaatbaarheid	15/35μ	
Duurzaamheid	Geschikt voor toepassingen onder zware belasting EN 998-2:2016 Annex B	
Gevaarlijke stoffen	Niet bepaald	
Brandgedrag	Klasse A1	