



WENDRO

Uiterst krachtige, pasteuze, sterk alkalische gevelreiniger

- Reinigt minerale ondergronden effectief
- Ideaal voor zuurgevoelige ondergronden
- Verwijdert atmosferische vervuilingen, patina, vet, olie en verf
- Pasteuze formule loopt niet van de wand af
- Vrij van chloorkoolwaterstoffen



WENDRO

OMSCHRIJVING

Uiterst krachtige, pasteuze, sterk alkalische gevelreiniger op basis van loog, oppervlakte-actieve stoffen, reinigingsversterkers, verdampingsvertragers voor de reiniging van zuurgevoelige, minerale ondergronden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Wendro is geschikt voor de reiniging van zuurgevoelige, minerale ondergronden, metselwerk, beton, natuursteen etc.

THEORETISCH VERBRUIK

2 - 3 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling en soort ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Alkaligevoelige geveldelen afdekken.

Gebruik Wendro zoals aangeleverd.

Breng het product aan met behulp van een blokkwast of stoffer.

Laat het product minimaal 30 minuten en maximaal 36 uur inwerken.

Spuut af met water onder gepaste druk (watertemperatuur max. 40°C) tot geen schuimvorming meer optreedt.

pH van de ondergrond controleren, zonodig neutraliseren met Prochemko Neutralex

N.B. Indien lange inwerktijden noodzakelijk zijn, b.v. bij de verwijdering van verf o.d., verdient het aanbeveling Wendro tegen indrogen te beschermen d.m.v. het aanbrengen van een dunne p.e. folie.

Na inwerking dikke lagen eerst met een spatel verwijderen alvorens met water af te spuiten.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

14.0000

HOUDBAARHEID

12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 25/08/2020

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu